


製品紹介

Product Information

大型エンジニアリングプラスチック素材

MCナイロン®

MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。



製品の特長

- 機械的強度 ★★★★★
 - 耐熱性 ★★★★★
 - 耐摩耗性 ★★★★★
 - 耐薬品性 ★★★★★
 - 機械加工性 ★★★★★
1. バランスのとれた性能
 2. 充実した品揃え
 3. 豊富な実績、設計例
 4. 大型注型が可能

製品の用途

- 車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受、ライナー
- スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット
- 絶縁材

▶ MC901/MC900NC
基本グレード/ナチュラルグレード



▶ MC604HR
ノンフイラー・高強度・耐熱グレード



▶ MC801
耐候・摺動グレード



▶ MC501CDR2
導電グレード



▶ MC928-IR
耐衝撃グレード



▶ MC501CDR6
帯電防止グレード



▶ MC703HL
摺動グレード



▶ MC501CDR9
帯電防止グレード



▶ MC602ST
高強度・耐熱グレード



▶ MC500ASR11
ノンカーボン帯電防止グレード



▶ MC601ST
高強度・耐熱グレード



▶ MC401AB
抗菌グレード



警告

1. MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充てん剤の関係で導通しますので、絶縁性能を必要とされる場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。
2. MC500ASR11を食品衛生法適合が求められる用途に使用しないでください。
3. MC703HLを油脂食品関連の用途に使用しないで下さい。
4. MC501CDR2/R6/R9、MC500ASR11を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないで下さい。

注意

1. ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、当社「MC技術資料」をご参照の上、適切な設計を行って下さい。
2. 食品衛生法に適合させるには、沸とう水に1.5時間(MC928-IR、MC703HL、MC501CDR2/R6/R9、MC401AB)または2.0時間浸漬した後ご使用下さい。MC703HLは、浸漬後に充てん剤が脱落する恐れがあります。